



Papier biały pakowy

Skład surowcowy: 100% celuloza

Dostępne gramatury: 28-125 g/m²

Przeznaczenie: jako papier do pakowania, na mikrofalę, na opakowania do kontaktu z żywnością, na torebki do cukru, mąki, ryżu, na torebki śniadaniowe

Atesty: Atest PZH do kontaktu z żywnością

Standardowe parametry techniczne

Parametr	Jednostka miary	Wartość						
		28	30	35	40	45	50	60
Gramatura	g/m ²	28	30	35	40	45	50	60
Odchylenie gramatury	g/m ²	+2/-2	+2/-2	+2/-2	+2/-2	+2/-2	+2/-2	+3/-3
Zaklejenie Cobba	g/m ²	20-25						
Samozerwalność	m	min 5000	min 5100	min 5400	min 5500	min 5700	min 5700	min 5800
Białość	%	min 85						
Wilgotność	%	min 5						

Fabryka Papieru Sp. z o.o.
Dąbrowica 58-500 Jelenia Góra

Tel. +48 75 7130058 Fax +48 75 7522071 e-mail: sekretariat@fabryka-papierni.pl

Standardowe informacje techniczne

Zwoje

Szerokość min 13 max 200 cm (dla gramatury pow. 40 g/m² max 207 cm)

Standardowa średnica zewn. 90-120 cm

Odstopniowanie 5 mm

Tolerancja cięcia +/-1 mm

Tolerancja wagowa +/-2 %

Bobiny

Standardowa szerokość min 7 cm

Standardowa średnica zewn. 90-120 cm

Tolerancja cięcia +/-1 mm

Tolerancja wagowa +/-2 %

Arkusze

Szerokość min 50 cm max 200 cm

Długość min 60 cm max 160 cm

Tolerancja cięcia szerokość +/-2 mm długość +/- 5 mm

Tolerancja wagowa +/-2 %

Dodatkowe operacje (wymagające osobnego uzgodnienia) – sortowanie papieru, cięcie na gilotynie (umożliwa uzyskanie arkuszy o mniejszym i bardziej dokładnym wymiarze), ważenie, ryzowanie.

Standardowe opakowanie

Papier ułożony na paletach jednorazowych (zwoje w pozycji pionowej), ofoliowany, etykieta producenta.

Standardowa wysokość palety 160-180 cm (zwoje do 220 cm)

Fabryka Papieru Sp. z o.o.
Dąbrowica 58-500 Jelenia Góra

Tel. +48 75 7130058 Fax +48 75 7522071 e-mail: sekretariat@fabryka-papiern.pl