



Papier ekologiczny o niższej białości

Skład surowcowy: 100 % makulatura biała

Dostępne gramatury: 50-290 g/m²

Przeznaczenie: papier do pakowania i druku, na torebki papierowe, na tacki, do produkcji bloków rysunkowych i technicznych, do produkcji tulei do papieru toaletowego i ręcznikowego.

Standardowe parametry techniczne

Parametr	Jednostka miary	Wartość						
		60	65	70	80	90	140	>180
Gramatura	g/m ²	60	65	70	80	90	140	>180
Odchylenie gramatury	g/m ²	+3/-3	+3/-3	+3/-3	+4/-4	+4/-4	+5/-5	+8/-8
Zaklejenie Cobba	g/m ²	30-35					min 150	
Samozerwalność	m	min 2800						
Białość	%	min 73						
Wilgotność	%	min 5						

Fabryka Papieru Sp. z o.o.
Dąbrowica 58-500 Jelenia Góra

Tel. +48 75 7130058 Fax +48 75 7522071 e-mail: sekretariat@fabryka-papiery.pl

Standardowe informacje techniczne

Zwoje

Szerokość min 13 max 200 cm (dla gramatury pow. 65 g/m² max 210 cm)

Standardowa średnica zewn 90-120 cm

Odstopniowanie 5 mm

Tolerancja cięcia +/-1 mm

Tolerancja wagowa +/-2 %

Bobiny

Standardowa szerokość min 7 cm

Standardowa średnica zewn. 90-120 cm

Tolerancja cięcia +/-1 mm

Tolerancja wagowa +/-2 %

Arkusze

Szerokość min 50 cm max 200 cm

Długość min 50 cm max 160 cm

Tolerancja cięcia szerokość +/-2 mm długość +/- 5 mm

Tolerancja wagowa +/-2 %

Dodatkowe operacje (wymagające osobnego uzgodnienia) – sortowanie papieru, cięcie na gilotynie (umożliwia uzyskanie arkuszy o mniejszym i bardziej dokładnym wymiarze), ważenie, ryzowanie.

Standardowe opakowanie

Papier ułożony na paletach jednorazowych (zwoje w pozycji pionowej), ofoliowany, etykieta producenta.

Standardowa wysokość palety 160-180 cm (zwoje do 220 cm)

Fabryka Papieru Sp. z o.o.
Dąbrowica 58-500 Jelenia Góra

Tel. +48 75 7130058 Fax +48 75 7522071 e-mail: sekretariat@fabryka-papiern.pl