



Papier szary kraft ekologiczny

Skład surowcowy: 100% makulatura mocna workowa

Dostępne gramatury: 40-120 g/m²

Przeznaczenie: papier do pakowania

Standardowe parametry techniczne

Parametr	Jednostka miary	Wartość				
		45	50	60	70	>70
Gramatura	g/m ²	45	50	60	70	>70
Odchylenie gramatury	g/m ²	+3/-3	+3/-3	+3/-3	+3/-3	+4/-4
Zaklejenie Cobba	g/m ²	30-35				
Samozerwalność	m	min 5200	min 5500	min 5800	min 6000	min 6000
Wilgotność	%	min 5				

Fabryka Papieru Sp. z o.o.
Dąbrowica 58-500 Jelenia Góra

Tel. +48 75 7130058 Fax +48 75 7522071 e-mail: sekretariat@fabryka-papiery.pl

Standardowe informacje techniczne

Zwoje

Szerokość min 13 max 200 cm (dla gramatury pow. 65 g/m² max 210 cm)

Standardowa średnica zewn. 90-120 cm

Odstopniowanie 5 mm

Tolerancja cięcia +/-1 mm

Tolerancja wagowa +/-2 %

Bobiny

Standardowa szerokość min 7 cm

Standardowa średnica zewn. 90-120 cm

Tolerancja cięcia +/-1 mm

Tolerancja wagowa +/-2 %

Arkusze

Szerokość min 50 cm max 200 cm

Długość min 60 cm max 160 cm

Tolerancja cięcia szerokość +/-2 mm długość +/- 5 mm

Tolerancja wagowa +/-2 %

Dodatkowe operacje (wymagające osobnego uzgodnienia) – sortowanie papieru, cięcie na gilotynie (umożliwia uzyskanie arkuszy o mniejszym i bardziej dokładnym wymiarze), ważenie, ryzowanie.

Standardowe opakowanie

Papier ułożony na paletach jednorazowych (zwoje w pozycji pionowej), ofoliowany, etykieta producenta.

Standardowa wysokość palety 160-180 cm (zwoje do 220 cm)

Fabryka Papieru Sp. z o.o.
Dąbrowica 58-500 Jelenia Góra

Tel. +48 75 7130058 Fax +48 75 7522071 e-mail: sekretariat@fabryka-papiern.pl